Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

profikrby.cz®

RUDOMAL

flexibilitet

SNABBFÄRDIG FYRVERKERIMURTE (HAFŤÁK)

Rudomal Flexi (fin Rudomal) är ett snabbhärdande brännbruk (s.k. Haftmörtel) avsett för murning och limning av eldfasta material med temperaturbeständighet upp till 1100 oc. Bruket kännetecknas av utmärkt vidhäftning till praktiskt taget alla absorberande och icke-absorberande keramiska material, hög hållfasthet och kort tid för fogen att härda, vilket avsevärt påskyndar byggandet. Kornstorlek < 0,6 mm. Nyförpackad i hink, kan återförslutas efter öppnandet. Förpackningen är motståndskraftig mot fukt och regn. Din papperspåse kommer inte längre att rivas sönder. Enkel hantering och stapelbarhet. Enkel identifiering av innehållet.

Snabbhärdande murbruket Rudomal 1100 Flexi är avsett för murning och limning av eldfasta material (eldfast lera, keramik och liknande) upp till temperaturer 1100 °C. Murbruket blandas med rent (dricks)vatten i förhållandet 21 till 23 1 per 100 kg och blandas intensivt till en homogen massa. Blanda alltid endast en sådan mängd blandning att du kan bearbeta inom 10 minuter. Härdande murbruket kan blandas ytterligare genom att tillsätta vatten, men det förlorar sin kvalitet och sina egenskaper. Murbruket appliceras på en fast underlag, som måste vara fritt från smuts och damm. Dess temperatur och omgivningstemperatur måste ligga i intervallet + 5 °C till + 25 °C. OBS! Omgivningens temperatur, materialets och tillsatta vattens temperatur kan ha stor inverkan på härdningshastigheten. Härdningen accelererar med ökande temperatur. Den rekommenderade tjockleken på det applicerade lagret är ca 3 mm. Murbruket kan även användas för större lagertjocklekar, till exempel för reparationer av slitet murverk — vi tillsätter krossad sten och fragment av det reparerade murverket. Härdat murbruk kan inte längre användas och hanteras som vanligt byggavfall. Murbruk är inte ett farligt ämne. Innehåller cement — använd skyddshandskar och andningsskydd vid arbete. Om det kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och sök vid behov läkarvård. Instruktioner för första

uppvärmningen: Torkning och första uppvärmning kan utföras tidigast efter 24 timmar, genom uppvärmning till en temperatur på cirka 100 °C till 120 °C med tidsfördröjning så att strukturen som helhet blir så homogen som möjligt. Ytterligare temperaturökningar bör också ske så långsamt som möjligt för att möjliggöra gradvis frigöring av fukt utan risk för sprickor och förstörelse av fodret. Fördelar med distribution i en förslutbar hink: • Lätt att återanvända. • Du upprätt-

håller renligheten i lagret, hos kunden och i bilen. • Enkel blandning av fraktioner före användning — vilket säkerställer kvalitetsarbetet. • Längre hållbarhet — förslutbar behållare. • Möjlighet att använda en hink för att förbereda och blanda blandningen. • Tydlig markering — förhindrar eventuell förvirring. • Du använder verkligen allt.










TEKNISKA DATA

Maximal driftstemperatur ca.:	1100 °C
Kornstorlek:	< 0,6 mm
Vattenförbrukning:	ca 21 till 23 l per 100 kg
Början av stelning:	cirka 5 till 10 minuter
Härdning:	cirka 40 till 60 minuter
Hållbarhet:	6 månader i torr miljö



TOPÍME DŘEVEM

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-post: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

profikrby.cz®

RUDOMAL flexi

RYCHLE TUHNOUCÍ KAMNÁŘSKÁ MALTA (HAFŤÁK)

Rudomal Flexi (jemný Rudomal) je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do **1100 °C**. Malta se vyznačuje **výbornou přilnavostí** prakticky ke všem savým i nesavým keramickým materiálům, **vysokou pevností a krátkou dobou potřebnou k zatuhnutí spoje**, což značně urychlí stavbu.
Zrnitost < 0,6 mm. Nově baleno do **kbelíku**, po otevření lze opětovně uzavřít. Balení je odolné proti vlhkosti a dešti. Již se Vám neprotrhne papírový pytel. Jednoduchá manipulace a stohovatelnost. Snadná identifikace obsahu.

Rychle tuhnoucí malta Rudomal 1100 Flexi je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika, a podobných) do teplot 1100 °C. Malta se rozdělává s čistou (pitnou) vodou v poměru 21 až 23 l na 100 kg a intenzívním mícháním se promíchá na stejnorodou hmotu. Připravujte vždy jen takové množství směsi, které jste schopni do 10 minut zpracovat. Tuhnoucí maltu je možné ještě přidáním vody rozmíchat, ale ztrácí tím na svojí kvalitě a vlastnostech. Malta se nanáší na tuhý podklad, který musí být zbaven nečistot a prachu. Jeho teplota a teplota prostředí musí být v rozmezí od +5 °C do +25 °C.
POZOR! Teplota prostředí, materiálu i přidávané vody může mít velký vliv na rychlost tuhnutí. Se zvyšující se teplotou se urychluje tuhnutí. Doporučená tloušťka nanášené vrstvy je cca 3mm. Maltu je možné použít i pro větší tloušťky ve vrstvách, například pro opravy opotřebeného zdiva – přidáváme drť a úlomky opravovaného zdiva. Ztvrdlou maltu již nelze dále použít, a likviduje se jako běžný stavební odpad. Malta není nebezpečnou látkou. Obsahuje cement – při práci používejte ochranné rukavice a respirátor. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou, v případě nutnosti vyhledejte lékaře.

Pokyny pro první ohřev:
Sušení a první ohřev, je možné provádět nejdříve po 24 hodinách, zahříváním na teplotu cca 100 °C až 120 °C s časovou prodlevou tak, aby konstrukce byla jako celek co nejhomogennější. I další zvyšování teploty by mělo probíhat co nejpomaleji, aby bylo umožněno postupné uvolnění vlhkosti bez nebezpečí vzniku trhlin a destrukce vyzdívky.

Výhody distribuce v uzavíratelném kbelíku:
- Jednoduché opakované použití.
- Udržujete čistotu ve skladu, u zákazníka, v autě.
- Jednoduché promíchání frakcím před použitím – jistota kvalitní práce.
- Delší doba použitelnosti – uzavíratelná nádoba.
- Možné využití kyblíku na přípravu a míchání směsi.
- Jednoznačné označení – zabraňuje možné záměně.
- Spotřebujete opravdu všechno.









TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální teplota použití cca:	1100 °C
Zrnitost :	< 0,6 mm
Spotřeba vody:	cca 21 až 23 l na 100 kg
Počátek tuhnutí:	cca 5 až 10 minut
Dotvrdnutí:	cca 40 až 60 minut
Skladovatelnost:	6 měsíců v suchém prostředí

TOPÍME DŘEVEM

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252